

POLYAC® BDM-HD



FLEXIBEL, VLOEIBAAR, ZEER SNEL UITHARDEND, VERSPUITBAAR, PUMA GEBASEERD, ELASTOMEER WATERDICHTINGSMEMBRAAN



BESCHRIJVING

POLYAC® BDM-HD is een hoog reactief, flexibel, vloeibaar en eenvoudig verspuitbaar, elastisch waterdichtingmembraan of slijtlaag met zeer hoge duurzaamheid zelfs bij lage temperaturen en is ontwikkeld voor professionele 2 component 1:1 spuitinstallaties.

VOORDELEN

- Verspuitbaar - 1:1 mengverhouding
- Hoge reactiviteit
- Verticaal en horizontaal toepasbaar
- Lange verwerkingstijd
- Zeer snelle uitharding
- Toepasbaar bij lage temperatuur
- Scheuroverbruggend
- Koud aangebracht
- Hoge chemische bestendigheid
- Bestand tegen thermische shock
- Bestand tegen doozout

TOEPASSINGSGBIED

POLYAC® BDM-HD is toepasbaar als waterdichtingmembraan of als slijtlaag.

- Daken
- Terrassen
- Balkons
- Galerijen
- Parkeerdaken
- Bruggen
- Reservoirs
- Noodopvangbekkens

VERWERKING

Opmerking: Het volgende is een typische applicatiebeschrijving. Bij andere werf parameters kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

VOORAFGAANDE ANALYSES

Alvorens te starten met de ondergrondvoorbereidingen en het aanbrengen van de producten is het belangrijk om verschillende parameters af te toetsen en dit om een goed en duurzaam resultaat te behalen.

Druksterkte van de ondergrond: min. 25 N/mm²

Treksterkte van de ondergrond: min. 1,5 N/mm²

POLYAC® BDM-HD moet toegepast worden op een droge ondergrond.

Vochtgehalte in de ondergrond: ≤ 5 % vocht.

Uitzondering: ≤ 10 % vocht indien gebruik van de primers POLYAC® 18.

Omstandigheden tijdens het aanbrengen en het uitharden: zie "Uitvoeringsomstandigheden" verder omschreven in deze technische fiche.

Er dienen technisch bestudeerde dilatatievoegen te worden voorzien. Deze worden hernomen in het te plaatsen kunstharssysteem.

De vlakheid van het oppervlak dient in overeenstemming te zijn met de gewenste eisen.

Indien dit niet het geval is dan moeten er correcte maatregelen getroffen worden om de oneffenheden op te vullen of te egaliseren met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het nog aan te brengen kunstharssysteem.

Krimpvoegen en passieve barsten of scheuren kunnen bekleed worden op voorwaarde dat zij niet worden gebruikt als dilatatievoegen of indien ze andere bewegingen van de constructie en de ondergrond niet volgen en dat ze uitgevlakt worden met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het nog aan te brengen kunstharssysteem.

BENODIGD GEREEDSCHAP

Menger met spindel (min. 300 tr/min).

Professionele 2 component 1:1 spuit-installatie.

Afplaktape.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

POLYAC® BDM-HD wordt steeds aangebracht op een geschikte primer in functie van het type ondergrond.

POLYAC® 12: Droge, vormvaste, minerale ondergronden. POLYAC® 14: Bewegende of minder vormvaste minerale ondergronden, asfalt of bituminuze membranen. POLYAC® 15: Metaal. POLYAC® 18: Vochtige, vormvaste, minerale ondergronden. Raadpleeg ook steeds de technische fiches van de POLYAC® primers. Op bestaande POLYAC® systemen is het niet nodig om een primer te plaatsen alvorens POLYAC® BDM-HD aan te brengen. Alvorens de primer aan te brengen:

Scheuren, barsten, voegen en andere delen die waterlekken vertonen moeten eerst volledig water en lekdicht gemaakt worden.

De ondergrond moet mechanisch voorbehandeld worden. Dit kan door het oppervlak stofarm te kogel- of zandstralen of door het oppervlak op te schuren. Tegels goed ontvetten en opschuren met een diamantschijf. Deze behandelingen zorgen ervoor om een oppervlak te verkrijgen met een open textuur, om de cementhuid van beton en oude restanten van coatings en lijmen te verwijderen.

Hoge druk waterstralen is mogelijk maar dan moet het oppervlak voldoende drogen alvorens de primer aan te brengen. Vochtgehalte in de ondergrond: ≤ 5 % vocht. (Uitzondering: ≤ 10 % vocht indien gebruik van de primer POLYAC® 18.)

Breng de producten steeds aan op een zuivere ondergrond, vrij van hechttingsverminderende materialen zoals vuil, olie, vet, oude coatings of oppervlaktebehandelingen, enz.

De delen van de te overlagen oppervlakken die niet voldoen aan de eisen zoals hiervoor beschreven (druksterkte, treksterkte, niet goed samenhangende delen,...) dient men te behandelen of te verwijderen en te herstellen volgens een correcte methode en met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het aan te brengen kunstharssysteem.

Verwijder losliggende delen door goed te borstelen en verwijder stof met een industriële stofzuiger.

Een metalen ondergrond moet mechanisch voorbehandeld worden. Dit kan door het oppervlak stofarm te kogel- of zandstralen of door het oppervlak op te schuren. De ruwheidsgraad voor metalen oppervlakken is SA 2½. Roest verwijderen door zandstralen. De ondergrond moet droog zijn en vrij van onzuiverheden zoals vet, olie of stof.

Gegalvaniseerd staal wordt vooraf grondig gereinigd met water en zeep of gezandstraald. Metalen ondergronden na het mechanisch voorbereiden meteen ontvetten met SOLVENT MEK. Na het volledig verdampen van de SOLVENT MEK meteen een laag POLYAC® 15 aanbrengen om het heroxideren van het staal tegen te gaan.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Alle componenten van POLYAC® BDM-HD goed mengen voor gebruik. Vermijd contact tussen A en B component tijdens het mengen. Voeg één verpakking POLYAC® PTC toe aan 40 kg POLYAC® BDM-HD component A. Dit mengsel blijft 24 uur stabiel, indien afgesloten bewaard onder normale omgevingsomstandigheden en beschermt tegen direct zonlicht.. Indien er een andere kleur gewenst is dan de standaard kleur dan kan u nu het pigmentpoeder (5 % op het gewicht van de B component) toevoegen aan de B component en dit goed mengen tot een homogene massa is bekomen. Voeg daarna 2 tot 10 % POLYAC® CATALYST toe aan POLYAC® BDM-HD component B.

POLYAC® CATALYST toevoegen aan POLYAC® BDM-HD COMPONENT B		
Temp.	In % (op gewicht comp A + comp B)	In gram Toevoegen aan 40 kg comp B
0 °C	5 %	4000 g
5 °C	4 %	3200 g
10 °C	3 %	2400 g
20 °C	2 %	1600 g
30 °C	1 %	800 g

Meng het harderpoeder één minuut tot dit volledig is opgelost.

VOORBEREIDING VAN DE APPARATUUR

Het beste resultaat voor het verspuiten van POLYAC® BDM-HD wordt verkregen door gebruik te maken van een 2-component pomp en een statische mixer op het einde van de hogedruk slangen.

Werk steeds met zuivere mengreceptiënten en verwerkingsmateriaal. Vooraleer te starten met spuiten moet de pomp gespoeld worden. Beide componenten moeten gemixt worden door een statische mixer of mengkamer. Controleer de 1:1 mengverhouding, afwijkingen in mengverhouding en mix ratio zullen de kwaliteit en eigenschappen van het product negatief beïnvloeden.

AANBRENGEN

OPTIE 1: Als antislip slijtlaag:

Enkel 1 laag aanbrengen. Spuit POLYAC® BDM-HD in één of meerdere slagen op het te behandelen oppervlak. Breng voldoende product aan en zorg hierbij voor een voldoende dekking. Dit om een ononderbroken membraan te vormen over het ganse oppervlak. Spoel op regelmatige tijdstippen tijdens de uitvoering alle delen van de pomp waar A en B component zijn samengekomen grondig met POLYAC® CLEANER. Zeker wanneer de wachttijden tussen spuitessies langer zijn dan de in deze technische fiche vermelde "Reactietijd". Deze laag meteen vol en zat instrooien met droge kwartskorrels en dit binnen de beschreven reactietijd in deze technische fiche. Minimale grootte van de kwartskorrel is 0,4 - 0,8 mm. Opgelet: De paraffinelaag die tijdens de uitharding ontstaat niet verstoren.

Laag	Product	Laagdikte mm	Verbruik kg/m ²
Primer	Afhankelijk van substraat	≈ 0,3	0,25 - ...
Uitvlak laag	Optioneel	1,5 - ...	
Antislip slijtlaag	POLYAC® BDM-HD + Instrooien met droge kwartsen	ca. 1,5 2 tot 3	ca. 1,8 4 - 6
Toplaag	POLYAC® 61-64 AF-65	0,6 - 1	0,6 - 1

OPTIE 2: Als een standaard waterdichtingssysteem:

Steeds 2 lagen aanbrengen. (Waterdichtingslaag + beschermlaag) Spuit POLYAC® BDM-HD in één of meerdere slagen op het te behandelen oppervlak. Breng voldoende product aan en zorg hierbij voor een voldoende dekking. Dit om een ononderbroken membraan te vormen over het ganse oppervlak. Spoel op regelmatige tijdstippen tijdens de uitvoering alle delen van de pomp waar A en B component zijn samengekomen grondig met POLYAC® CLEANER.

Zeker wanneer de wachttijden tussen spuitessies langer zijn dan de in deze technische fiche vermelde "Reactietijd". Na uitharden van de eerste laag, een 2e laag aanbrengen. Enkel deze laatste laag wordt met droge kwartskorrels vol en zat ingestrooid na het spuiten en dit binnen de beschreven reactietijd in deze technische fiche. Minimale grootte van de kwartskorrel is 0,4 - 0,8 mm. Opgelet: De paraffinelaag die tijdens de uitharding ontstaat niet verstoren.

Laag	Product	Laagdikte mm	Verbruik kg/m ²
Primer	Afhankelijk van substraat	≈ 0,3	0,25 - ...
Uitvlak laag	Optioneel	1,5 - ...	
1 ^e laag	POLYAC® BDM-HD	ca. 1,5	ca. 1,8
1 ^e laag +instrooien	POLYAC® BDM-HD + Instrooien met droge kwartsen	ca. 1,5 2 tot 3	ca. 1,8 4 - 6
Toplaag	POLYAC® 61-64 AF-65	0,6 - 1	0,6 - 1

OPTIE 3: Als een waterdichtingssysteem volgens ETAG 005: Daken, Balkons, Terrassen,...

Steeds 2 lagen aanbrengen (waterdichtingslaag + beschermlaag). Eerst de waterdichtingslaag POLYAC® BDM M+ met ingewerkt versterkingsvlies POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE uitvoeren. Een laag POLYAC® BDM M+ op het oppervlak verdelen (ong. 1 mm dik). Meteen (nat in nat) het vlies zonder plooiën of blazen in het hars aanbrengen en opnieuw een voldoende hoeveelheid (nat in nat) POLYAC® BDM M+ over dit geheel gieten en verdelen (ong. 1,5 mm dik). Na uitharden van deze waterdichtingslaag de beschermende laag POLYAC® BDM-HD spuiten in één of meerdere slagen op het te behandelen oppervlak. Breng voldoende product aan en zorg hierbij voor een voldoende dekking. Dit om een ononderbroken membraan te vormen over het ganse oppervlak. Spoel op regelmatige tijdstippen tijdens de uitvoering alle delen van de pomp waar A en B component zijn samengekomen grondig met POLYAC® CLEANER. Zeker wanneer de wachttijden tussen spuitessies langer zijn dan de in deze technische fiche vermelde "Reactietijd". Enkel deze laatste laag wordt dan vol en zat met droge kwartskorrel ingestrooid na het spuiten en dit binnen de beschreven reactietijd in deze technische fiche. Minimale grootte van de kwartskorrel is 0,4 - 0,8 mm. Opgelet: De paraffinelaag die tijdens de uitharding ontstaat niet verstoren.

Laag	Product	Laagdikte mm	Verbruik kg/m ²
Primer	Afhankelijk van substraat	≈ 0,3	0,25 - ...
Uitvlaklaag	Optioneel	1,5 - ...	
Waterdichtingslaag	POLYAC® BDM-M+ POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE	ca. 1,0 Vlies	ca. 1,0 Vlies
	POLYAC® BDM-M+	ca. 1,5	ca. 1,5
Beschermlaag	POLYAC® BDM-HD + Vol en zat instrooien met droge kwarts	ca. 1,5 2 tot 3	ca. 1,8 4 - 6
Toplaag	POLYAC® 61-64 AF-65	0,6 - 1	0,6 - 1

OPTIE 4: Als een waterdichtingssysteem volgens ETAG 033: Waterdichting brugdek - Bereden deel met gietasfalt.

Steeds 2 lagen aanbrengen (waterdichtingslaag + beschermlaag). Spuit POLYAC® BDM-HD in één of meerdere slagen op het te behandelen oppervlak. Breng voldoende product aan en zorg hierbij voor een voldoende dekking. Dit om een ononderbroken membraan te vormen over het ganse oppervlak. Spoel op regelmatige tijdstippen tijdens de uitvoering alle delen van de pomp waar A en B component zijn samengekomen grondig met POLYAC® CLEANER. Zeker wanneer de wachttijden tussen spuitessies langer zijn dan de in deze technische fiche vermelde "Reactietijd". Na uitharden van de eerste laag, een 2^{de} laag aanbrengen. Enkel deze laatste laag wordt licht met droge kwartskorrel ingestrooid na het verdelen en egaliseren van deze laag en dit binnen de beschreven reactietijd in deze technische fiche.

Minimale grootte van de kwartskorrel is 0,4 - 0,8 mm. Opgelet: De paraffinelaag die tijdens de uitharding ontstaat niet verstoren. Daarna wordt er een POLYAC® 17 intermediaire primer aangebracht op dit systeem om de hechting van het gietasfalt aan het aangebrachte POLYAC® systeem te optimaliseren.

Laag	Product	Laagdikte mm	Verbruik kg/m ²
Primer	Afhankelijk van substraat	≈ 0,3	0,25 - ...
Uitvlaklaag	Optioneel	1,5 -
Waterdichtingslaag	POLYAC® BDM-HD	ca. 1,5	ca.1,8
Beschermlaag	POLYAC® BDM-HD + Licht instrooien met droge kwarts	ca. 1,5 + 0,3	ca. 1,8 + ca. 120 g/m ²
Intermediaire primer	POLYAC® 17	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2 liter/m ²
Afwerking	Gietasfalt

OPTIE 5: Als een waterdichtingssysteem volgens ETAG 033: Waterdichting brugdek - Rechtstreek belaste delen. Spuit POLYAC® BDM-HD in één of meerdere slagen op het te behandelen oppervlak. Breng voldoende product aan en zorg hierbij voor een voldoende dekking. Dit om een ononderbroken membraan te vormen over het ganse oppervlak. Spoel op regelmatige tijdstippen tijdens de uitvoering alle delen van de pomp waar A en B component zijn samengekomen grondig met POLYAC® CLEANER. Zeker wanneer de wachttijden tussen spuitessies langer zijn dan de in deze technische fiche vermelde "Reactietijd". Na uitharden van de eerste laag, een 2^{de} laag aanbrengen. Enkel deze laatste laag wordt vol en zat met droge kwartskorrels ingestrooid na het spuiten en dit binnen de beschreven reactietijd in deze technische fiche. Minimale grootte van de kwartskorrel is 0,4 - 0,8 mm. Opgelet: De paraffinelaag die tijdens de uitharding ontstaat niet verstoren.

Laag	Product	Laagdikte mm	Verbruik kg/m ²
Primer	Afhankelijk van substraat	≈ 0,3	0,25 - ...
Uitvlaklaag	Optioneel	1,5 -
Waterdichtingslaag	POLYAC® BDM-HD	ca. 1,5	ca.1,8
Beschermlaag	POLYAC® BDM-HD + Vol en zat instrooien met droge kwarts	ca. 1,5 + 0,3	ca. 1,8 4 - 6
Toplaag	POLYAC® 61-64 AF	0,6 - 1	0,6 - 1

AFWERKING

OPTIE 1, 2, 3, 5:

Na 2 uur wordt alle overtollige en losliggende kwarts verwijderd en kan men een POLYAC® toplaag aanbrengen. (Raadpleeg ook steeds de technische fiches van de POLYAC® toplagen)

OPTIE 4:

Na uitharden van de laatste POLYAC® BDM-HD laag, de intermediaire primer POLYAC® 17 aanbrengen. Na het aanbrengen van POLYAC® 17 moet het gietasfalt binnen enkele uren, maar in ieder geval dezelfde dag nog worden aangebracht. Bij twijfel is het aangeraden om vooraf een hechtproef uit te voeren.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Omstandigheden tijdens het aanbrengen en het uitharden van de producten.

De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving, materiaal en producten bedraagt tussen de +5 °C en +35 °C. Voor temperaturen lager dan +5 °C gelieve contact op te nemen met Resiplast NV.

Relatieve luchtvochtigheid: Max. 85 %

Dauwpunt: De temperatuur van de ondergrond en van het nog niet volledig uitgeharde product moet min. 3 °C hoger zijn dan het dauwpunt. Vermijd condensvorming op het oppervlak vanaf het moment dat de voorbereidingen starten tot de volledige uitharding van de producten. Zorg voor voldoende ventilatie en een lage relatieve luchtvochtigheid tijdens de uitharding.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig de gebruikte gereedschappen met POLYAC® CLEANER vóór het uitharden van POLYAC® BDM-HD Uitgeharde productresten moeten mechanisch worden verwijderd.

Voor het reinigen en onderhouden van het geplaatste kunstharssysteem verwijzen we u naar de informatiefolders:

Reiniging en onderhoud kunsthar vloersystemen - INDUSTRIE
Reiniging en onderhoud kunsthar vloersystemen - OPENBARE EN PARTICULIERE GEBOUWEN

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

- Reinigingssolvent voor gereedschap: POLYAC® CLEANER
- POLYAC® CATALYST
- Pigmentpoeder
- Droog instrooigranulaat
- Afhankelijk van de toepassing: POLYAC® BDM-M+, POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE, POLYAC® THIXOGENE, POLYAC® 17, POLYAC® primers en toplagen.

RAADGEVINGEN / OPMERKINGEN

Raadpleeg steeds alle technische en veiligheidsfiches van de betrokken producten.

Bij toepassingen met zware rechtstreekse belasting en frictie kan de beschermende slijtlaag vervangen worden door een ingezande laag POLYAC® 55 met POLYAC® SL 2 FILLER of POLYAC® SL3 FILLER.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT - SAMENSTELLING

POLYAC® BDM-HD: Twee pasteuze basiscomponenten.

Component A: grijs

Component B: wit

POLYAC® PTC: Kleurloze vloeistof

REACTIETIJDEN

Reactietijd: 10 tot 15 min

Verwerkingstijd na het opmengen: max.1 werkdag.

Beloopbaar: na 1 uur

Overlagingstijd: na 1 uur

Volledig mechanische belasting: na 2 uur

Volledige chemische weerstand: na 2 uur

Tijden gemeten bij 20 °C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.

VERBRUIK

Het verbruik van POLYAC® BDM-HD is afhankelijk van de ondergrond en het type project.

De aanbevolen min. laagdikte POLYAC® BDM-HD is 1,5 mm.

1,5 mm/laag = 1,8 kg/laag

TECHNISCHE GEGEVENS

Geur	Methylmethacrylaat (Zie ook informatiefiche "POLYAC® GEUR")
Initiator: POLYAC® CATALYST	BPO 50 %, in functie van de temperatuur, van 1 % tot 5 gew % berekend op het aandeel POLYAC® BDM-HD
Viscositeit	5000 - 8000 mPa.s (EN ISO 3219 bij 20 °C, Brookfield, spindel VI / 50 tpm)
Soortelijke massa	1.20 g/cm ³ ±0.05 (EN ISO 2811-1 bij 20 °C)
Vlampunt	10 °C (MMA, DIN 51 755)
Piek exotherm	110 - 130 °C


POLYAC® BDM-HD Comp A + 5,8 % POLYAC® PTC (gew % comp A)
POLYAC® BDM-HD Comp B + 4 % POLYAC® CATALYST (gew % comp B)

Soortelijke massa	1,2 kg/dm ³
Kleur	Wit
Hardheid Shore-D	40 - 60

CHEMISCHE RESISTENTIES

Gepolymeriseerde POLYAC® harsen hebben een goede chemische weerstand tegen alkaliën, aardolie-derivaten, zuur, zouten en onderhoudsproducten. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

CE-MARKERING

	
0749	
KORAC NV, Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem, België	
13 0749-CPR-BC2-562-4714-0001-001	
EN 1504-2 Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van betonstructuren. Oppervlaktebeschermingssytemen - Flexibele bekleding (membraan)	
Hechtsterkte – pull-off	≥ 1,5 (1,0) N/mm ²
Thermische compatibiliteit – Vorst-dooicycli met doozouten	≥ 1,5 (1,0) N/mm ²
CO ₂ -doorlaatbaarheid	SD ≥ 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheid	Klasse II
Schuur-/slijtweerstand: systeem (membraan met CS17/1000/1000)	< 3000 mg (< 100 mg)
Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5})
Scheuroverbruggend vermogen	Klasse B3.1 (-10 °C)
Impactweerstand	Klasse III
Glij-/slipweerstand: nat in systeem	Klasse III
Kunsmatige verwerking	Geen visuele defecten
Reactie bij brand	E _{FL} (B _{FL} -s1 in systeem)
DoP N°: DOP02PLC01S2	

REFERENTIEDOCUMENTEN

Informatiefiche "POLYAC® GEUR"



ETA certificaat (ETA 17/0296) volgens ETAG 005

ETA/ATG certificaat (...) volgens ETAG 033 - G0003

Cahier des clauses techniques de mise en Oeuvre - Système d'étanchéité liquide POLYAC® STANDARD et POLYAC® BDM SYSTEM 5 - SAS ALPHA CONTROLE - (FR)

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht KorAC NV alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 30 januari 2024 2:46 p.m.

VERPAKKING

POLYAC® BDM-HD		
COMP A	40 kg	Metalen emmer
COMP B	40 kg	Metalen emmer
COMP C	2,4 kg	Plastiek emmer

Apart te bestellen:

POLYAC® CATALYST	0,5 kg	Plastiek emmer
	5 kg	Plastiek emmer
	25 kg	Doos

BEWARING EN OPSLAG

POLYAC® producten bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen +5 en +35 °C.

Houdbaarheid: 12 maanden na productiedatum.

In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en lotnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van POLYAC® producten. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.