

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1

EPoxy COATING OF DUNNE GIETVLOER - 0,5 TOT 1 MM



BESCHRIJVING

EPISOL® FLOORLINE 0.5 - 1 is een 2 componenten epoxy die zowel geplaatst kan worden als kleurcoating of als dunne gietvloer.

VOORDELEN

- Solventvrij
- Geurarm
- Hoge slijtweerstand
- Mechanische sterkte
- Glanzend
- Hoge chemische weerstand
- Eenvoudig in onderhoud
- Antislipweerstand aanpasbaar d.m.v. instrooigranulaat
- Vloeistofdicht

TOEPASSINGSGBIED

Kleurcoating of dunne gietvloer voor magazijnen, garages, werkplaatsen, industrie, opslag en distributie, opslag van gevaarlijke goederen, enz.

VERWERKING

Opmerking: Het volgende is een typische applicatiebeschrijving. Bij andere werf parameters kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

VOORAFGAANDE ANALYSES

Alvorens te starten met de ondergrondvoorbereidingen en het aanbrengen van de producten is het belangrijk om verschillende parameters af te toetsen en dit om een goed en duurzaam resultaat te behalen.

Druksterkte van de ondergrond: min. 25 N/mm²

Treksterkte van de ondergrond: min. 1,5 N/mm²

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 kan toegepast worden op een droge ondergrond. Vochtgehalte in de ondergrond: ≤ 5 % vocht.

Omstandigheden tijdens het aanbrengen en het uitharden: zie "Uitvoeringsomstandigheden" verder omschreven in deze technische fiche.

Er dienen technisch bestudeerde dilatatievoegen te worden voorzien. Deze worden hernomen in het te plaatsen kunstharssysteem.

De vlakheid van de vloer dient in overeenstemming te zijn met de gewenste eisen. Indien dit niet het geval is dan moeten er correcte maatregelen getroffen worden om de oneffenheden op te vullen of te egaliseren met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het nog aan te brengen kunstharssysteem.

Krimpvoegen en passieve barsten of scheuren kunnen bekleed worden. Dit op voorwaarde dat zij niet worden gebruikt als dilatatievoegen of indien ze andere bewegingen van de constructie en de ondergrond niet volgen en dat ze uitgevlakt worden met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het nog aan te brengen kunstharssysteem.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Menger met spindel (min. 300 tr/min)
- Verdeelwiser, kwast of 2-componenten verfrol geschikt voor epoxy gebaseerde producten, spaan, rakel of tandkam en puntjesrol, afhankelijk van de toepassing.
- Afplaktape

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Scheuren, barsten, voegen en andere delen die waterlekken vertonen moeten eerst volledig water en lekdicht gemaakt worden.

De ondergrond moet mechanisch voorbehandeld worden. Dit kan door het oppervlak stofarm te kogel- of zandstralen of door het oppervlak op te schuren. Deze behandeling zorgt ervoor om een oppervlak te verkrijgen met een open textuur, om de cementhuid van beton en oude restanten van coatings en lijmen te verwijderen.

Hoge druk waterstralen is mogelijk maar dan moet het oppervlak voldoende drogen. Vochtgehalte in de ondergrond: ≤ 5 % vocht.

Alvorens het aanbrengen van de coating of alvorens het aanbrengen van een primer als voorbereiding op het plaatsen van een gietvloer: Breng de producten steeds aan op een zuivere ondergrond, vrij van hechtingsverminderende materialen zoals vuil, olie, vet, oude coatings of oppervlaktebehandelingen, enz.

De delen van de te overlagen oppervlakken die niet voldoen aan de eisen zoals hiervoor beschreven (druksterkte, treksterkte, niet goed samenhangende delen,...) dient men te behandelen of te verwijderen en te herstellen volgens een correcte methode en met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het aan te brengen kunstharssysteem.

Indien u kiest om te werken met een naadloze plint, gebruik dan RESIPOX® PRIMER met RESIPOX® epoxyherstel- en plintmortel.

Verwijder losliggende delen door goed te borstelen en verwijder stof met een industriële stofzuiger.

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 als coating kan rechtstreeks op de voorbehandelde ondergrond aangebracht worden. Als dunne gietvloer EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 steeds aanbrengen op een laag uitgeharde EPISOL® PRIMER, EGALISER of oude epoxylaag. Epoxylagen ouder dan 2 dagen moeten opgeruwd, ontstof en geëet worden.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300 tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

VOORBEREIDING VAN DE APPARATUUR

Werk steeds met zuivere mengreceptiënten en verwerkingsmateriaal.

AANBRENGEN

Als coating

Voeg 3 % SOLVENT MEK toe en breng aan met een verfrol of kwast.

Als gietvloer 1 mm

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 in één laag verdelen met een fijne lijkam en onmiddellijk narollen met een puntjesrol.

Antislip coating

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 verdelen met een wiser en instrooien met droog granulaat 0,8 - 1,2 mm. Na 24 uur overtollige granulaat verwijderen en de tweede laag aanbrengen en instrooien.

AFWERKING

Als coating

De tweede laag kan na 24 uur aangebracht worden.

Als gietvloer 1 mm

Optioneel kan er na 24 uur een RESIPLAST NV epoxy of polyurethaan topcoat aangebracht worden.

Antislip coating

Na 24 uur opnieuw het overtollige granulaat verwijderen en een toplaag EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 of een transparante RESIPLAST NV epoxy of polyurethaan toplaag aanbrengen.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Omstandigheden tijdens het aanbrengen en het uitharden van de producten. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving, materiaal en producten bedraagt tussen de +10 °C en +30 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: Max. 85 %

Dauwpunt: De temperatuur van de ondergrond en van het nog niet volledig uitgeharde product moet min. 3 °C hoger zijn dan het dauwpunt. Vermijd condensvorming op het oppervlak vanaf het moment dat de voorbereidingen starten tot de volledige uitharding van de producten. Zorg voor voldoende ventilatie en een lage relatieve luchtvochtigheid tijdens de uitharding.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig de gebruikte gereedschappen met SOLVENT MEK vóór het uitharden van EPISOL® FLOORLINE 0.5-1. Uitgeharde productresten moeten mechanisch worden verwijderd.

Voor het reinigen en onderhouden van het geplaatste kunstharssysteem verwijzen we u naar de informatiefolders:

Reiniging en onderhoud kunsthar vloersystemen - INDUSTRIE

Reiniging en onderhoud kunsthar vloersystemen - OPENBARE EN PARTICULIERE GEBOUWEN

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

- Instrooigranulaat
- Reinigingsoplossing voor gereedschap: SOLVENT MEK

RAADGEVINGEN / OPMERKINGEN

Bij het behandelen van een nieuwe betonnen ondergrond met EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 dient deze minstens 28 dagen oud te zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT - SAMENSTELLING

A-component	Gemodificeerd epoxyhars met pigment en filler
B-component	Polyamineverharder
Kleur	Op aanvraag

REACTIETIJDEN

Verwerkingstijd: ± 30 minuten.

Beloopbaar: na 24 uur

Volledige mechanische weerstand: na 4 dagen

Volledige chemische weerstand: na 7 dagen

Tijden gemeten bij 20 °C, lagere temperaturen verlengen de uithardingsstijd.

VERBRUIK

Als coating of als antislip coating

Afhankelijk van de toepassing: 300 tot 800 g/m² per laag

Als gietvloer 1 mm

1,4 kg/mm/m²


TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	1,4 kg/dm ³	
Oppervlak	Glad of antislip	
Drukweerstand	>80 N/mm ²	
Buigsterkte	>40 N/mm ²	
Treksterkte	>16 N/mm ²	
Hechting op beton	>1,5 N/mm ² (overschrijdt betoncohesie)	
Brandklasse: BS 476	Deel 6 vuurverspreiding	Klasse 0
	Deel 7 vlammenzee	Klasse 1
DIN 4102		Klasse B2
Warmtebestendigheid	60 °C	
Laagdikte	400 µm (2 lagen zonder toeslag)	
Min. verwerkingstemp.	+10 °C	
Doorharding	Krimp vrij	

CHEMISCHE RESISTENTIES

Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardolie-derivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

CE-MARKERING

	
KORAC NV, Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem, België	
12	
EN 13813	
Kunsthar coating/bekleding voor binnengebruik in gebouwen	
Reactie op vuur	NPD
Afgifte van corrosieve bestanddelen	SR
Water doordringbaarheid	NPD
Slijtweerstand (EN13892-4)	AR 0,5
Hechtsterkte (EN13892-8)	>B 2,0
Impact weerstand (DIN EN ISO 6272)	>8 Nm
Geluidsisolatie	NPD
Geluidsabsorptie	NPD
Thermische bestendigheid	NPD
Chemische bestendigheid	NPD

REFERENTIEDOCUMENTEN



FM 78518



EMS 716699

VERPAKKING

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1	Comp A	Comp B
Set 12,5 kg	10,5 kg	2 kg
Set 25 kg	21 kg	4 kg

BEWARING EN OPSLAG

EPISOL® FLOORLINE 0.5-1 bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen +5 en +35 °C.

Houdbaarheid: 24 maanden na productiedatum.

In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en lotnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

VOORZORGSMAATREGELEN i.v.m. VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL® FLOORLINE 0.5-1. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht KorAC NV alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 6 januari 2023 2:05 p.m.