

EPISOL® GM

EPOXY TROFFEL- EN HERSTELMORTEL VOOR HOGE MECHANISCHE EN CHEMISCHE BELASTING



BESCHRIJVING

EPISOL® GM is een epoxy-gebaseerde, vloeistofdichte, hoog mechanisch en chemisch belastbare troffelmortel.

VOORDELEN

- Eenvoudige verwerking
- Hoge weerstand tegen zware dynamische belasting
- Hoge slijtweerstand
- Vloeistofdicht
- Licht antislip oppervlak
- Hoge chemische weerstand

TOEPASSINGSGBIED

EPISOL® GM is geschikt voor gebruik als troffelmortel voor binnenvloeren en als herstellmortel voor cementeuze en houten ondergronden, binnen/buiten en in natte ruimtes.

VERWERKING

Opmerking: Het volgende is een typische applicatiebeschrijving. Bij andere werf parameters kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

VOORAFGAANDE ANALYSES

Alvorens te starten met de ondergrondvoorbereidingen en het aanbrengen van de producten is het belangrijk om verschillende parameters af te toetsen en dit om een goed en duurzaam resultaat te behalen.

Druksterkte van de ondergrond: min. 25 N/mm²

Treksterkte van de ondergrond: min. 1,5 N/mm²

EPISOL® GM moet toegepast worden op een droge ondergrond.

Vochtgehalte in de ondergrond: ≤ 5 % vocht.

Omstandigheden tijdens het aanbrengen en het uitharden: zie "Uitvoeringsomstandigheden" verder omschreven in deze technische fiche.

Er dienen technisch bestudeerde dilatatievoegen te worden voorzien. Deze worden hernomen in het te plaatsen kunstharssysteem.

De vlakheid van het oppervlak dient in overeenstemming te zijn met de gewenste eisen. Indien dit niet het geval is dan moeten er correcte maatregelen getroffen worden om de oneffenheden op te vullen of te egaliseren met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het nog aan te brengen kunstharssysteem.

Krimpvoegen en passieve barsten of scheuren kunnen bekleed worden. Dit op voorwaarde dat zij niet worden gebruikt als dilatatievoegen of indien ze andere bewegingen van de constructie en de ondergrond niet volgen en dat ze uitgevlakt worden met producten die complementair zijn aan de ondergrond en aan het nog aan te brengen kunstharssysteem.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Verfrol
- Mengkuip

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25 °C. Niet verwerken onder 5 °C.

EPISOL® GM plaatsen in een nog kleverige laag EPISOL® PRIMER EM/GM of ingestrooide uitgeharte primer laag.

Voor lokale reparaties is een primer niet noodzakelijk.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300 tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Aan het mengsel voegt men langzaam de vulstofcomponent toe. Meng tot een homogene massa.

VOORBEREIDING VAN DE APPARATUUR

Werk steeds met zuivere mengreceptiënten en verwerkingsmateriaal.

AANBRENGEN

Verdeel met een vlakspaan.

Laagdiktes groter dan 5 cm in meerdere lagen aanbrengen, voorgaande laag moet afgekoeld zijn.

Minimale laagdikte 6 mm, optimale laagdikte is 8 tot 11 mm. EPISOL® GM is vloeistofdicht.

EPISOL® GM kan na 12 uur afgewerkt worden met een EPISOL coating.

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

- EPISOL® PRIMER EM/GM
- Reinigingsoplossing voor gereedschap: SOLVENT MEK

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT

A-component	Gemodificeerd epoxyhars licht thixotroop
B-component	Polyamineverharder
C-component	Droge vulstof

REACTIETIJDEN

Na 12 uur uitharding is de vloer beloopbaar en overlaagbaar.

Mechanisch belastbaar na 4 dagen.

Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20 °C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.

VERBRUIK

2 kg/m² per mm laagdikte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	2,0 kg/dm ³
Kleur	Zandkleur
Oppervlak	Vlak antislip
Drukweerstand	Ca. 87 N/mm ²
Buigsterkte	Ca. 20 N/mm ²
Hechting op beton	2,6 N/mm ² (overschrijdt betoncohesie)
E-modulus	1400 N/mm ²
Warmtebestendigheid	60 °C
Min. Verwerkingstemperatuur	+10 °C
Min. Verhardingstemperatuur	+5 °C
Verwerkingstijd	+/- 25 minuten bij 20 °C
Doorharding	Krimpvrij
Houdbaarheid	24 maanden

CHEMISCHE RESISTENTIES

EPISOL® GM heeft een uitstekende chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardolie-derivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

CE-MARKERING

	
KORAC NV, Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem, België	
12	
EN 13813	
Kunsthar coating/bekleding voor binnengebruik in gebouwen	
Afgifte van corrosieve bestanddelen	SR
Slijtweerstand	≤ AR0,5
Hechtsterkte	≥ B2,0
Impact weerstand	≥ IR10
Reactie bij brand	E _{fl}

REFERENTIEDOCUMENTEN

FM 78518



EMS 716699

**VERPAKKING**

EPISOL® GM	Comp A	Comp B	Comp C
Set 15 kg	1,88 kg	0,72 kg	12,4 kg

BEWARING EN OPSLAG

EPISOL® GM bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.

Houdbaarheid: 24 maanden, C component onbeperkt houdbaar.

In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en lotnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolerings. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL® GM. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht KorAC NV alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 23 mei 2023 9:19 a.m.