

EPISOL® FLOORLINE 1-2

SOL COULE AUTONIVELANT EPOXY 1 A 2 MM



DESCRIPTION

EPISOL® FLOORLINE 1-2 est un sol coulé en époxy, mince, esthétique, à 3 composants, auto-nivelant avec une épaisseur de 1 à 2 mm.

AVANTAGES

- Sans solvant
- Épaisseur de couche limitée
- Haute résistance à l'usure
- Résistance mécanique
- Excellente liquidité
- Haute brillance
- Haute résistance chimique
- Facile à entretenir
- Étanche aux liquides
- Bonne résistance aux UV

DOMAINE D'EMPLOI

EPISOL® FLOORLINE 1-2 est un sol coulé en époxy pour les bâtiments publics et privés comme les espaces résidentiels, showrooms, pharmacie, bureaux, salles d'exposition, musées et convient également pour le recouvrement de sols coulés en époxy existants.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres de chantier, contacter notre service technique.

ANALYSES PRÉLIMINAIRES

Avant de commencer avec les préparations de la surface et d'appliquer les produits, il est important de tester différents paramètres afin d'obtenir un résultat positif et durable.

Résistance à la compression: min. 25 N/mm² Résistance à la traction: min. 1,5 N/mm²

EPISOL® FLOORLINE 1-2 peut être appliqué sur une surface sèche. Teneur en humidité du substrat: ≤ 5 % d'humidité.

Conditions pendant l'application et le durcissement: voir les « conditions de mise en œuvre » décrites plus en détail dans cette fiche technique.

Des joints de dilatation techniquement étudiés doivent être fournis. Ceux-ci sont repris dans le système de résine synthétique à installer.

La planéité de la surface doit être conforme aux exigences souhaitées.

Si ce n'est pas le cas, des mesures correctes doivent être prises pour combler ou niveler les irrégularités avec des produits complémentaires au support et au revêtement à appliquer.

Des joints de contraction et des fissures passives peuvent être recouverts. Ceci à condition qu'ils ne soient pas utilisés comme joints de dilatation ou qu'il ne suivent pas d'autres mouvements de la structure ou du substrat et qu'ils soient nivelés avec des produits complémentaires à la surface et au système de résine synthétique à appliquer.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- Mélangeur avec broche (min. 300 tr/min)
- Puce, raclette ou peigne à dents
- Rouleau débulleur
- Ruban de masquage

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fissures, les joints et autres éléments montrant des fuites d'eau doivent d'abord être complètement imperméabilisés et étanches.

La surface doit être prétraitée mécaniquement. Cela peut se faire en sablant la surface sans poussière ou en ponçant la surface. Ces traitements permettent d'obtenir une surface à texture ouverte et d'enlever la pellicule de ciment du béton et des anciens restants de revêtements et d'adhésifs.

Le traitement avec jets d'eau à haute pression est possible, mais la surface doit sécher suffisamment. Teneur en humidité du substrat: ≤ 5 % d'humidité.

Avant d'appliquer le primaire:

Appliquez toujours les produits sur une surface propre, exempte de tout matériau réduisant l'adhérence tels que la saleté, l'huile, la graisse, les anciens revêtements ou traitements de surfaces, etc...

Les parties des surfaces à revêtir qui en répondent pas aux exigences décrites ci-dessus (résistance à la compression, résistance à la traction, éléments mal raccordées, etc.) doivent être traitées ou enlevées et réparées selon une méthode correcte et avec des produits complémentaires à la surface et au système de résine synthétique à installer.

Si vous choisissez de travailler avec une plinthe sans joints, utilisez RESIPOX® PRIMER avec du mortier de réparation et de plinthe RESIPOX®.

Enlevez des éléments non-adhérents en brossant bien et enlever la poussière avec un aspirateur industriel.

Appliquez toujours EPISOL® FLOORLINE 1-2 sur un couche durcie de EPISOL® PRIMER ou une couche de ragréage durcie de EPISOL® FLOORLINE EGALISER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Mélange

Remuez la base (composant A) de manière homogène avant utilisation. Ajoutez la quantité totale de durcisseur (composant B) et mélangez mécaniquement (300 tr/min) jusqu'à ce que les deux composants soient homogènes. Ajouter lentement le composant de remplissage au mélange. Mélanger jusqu'à obtention d'une masse homogène.

PRÉPARATION DE L'EQUIPEMENT

Travailler toujours avec des récipients de mélange et des outils de traitement propres.

APPLICATION

Verser EPISOL® FLOORLINE 1-2 sur la surface à traiter et étaler avec une truelle, raclette ou spatule crantée à profil de scie triangulaire. Rouler immédiatement après l'application avec un rouleau débulleur pour débuller.

FINITION

Une couche supérieure en époxy ou en polyuréthane de RESIPLAST NV peut être appliquée après 24 à 48 heures.

CONDITIONS D'APPLICATIONS

Conditions pendant la mise en œuvre et le durcissement des produits. La température de mise en œuvre recommandée pour le substrat, l'environnement, le matériau et les produits est comprise entre +10 °C et +30 °C. (Voir aussi « Données techniques ») Humidité relative: Max. 85 %

Point de rosée: La température du substrat et du produit non encore complètement durci doit être au moins supérieur de 3 °C au point de rosée.

RESIPLAST

KorAC part of Koramic Chemicals.
Gulkenrodestraat 3 - B-2160 Wommelgem - België
info@korac.be - www.korac.be - Tel. +32 3 320 02 11

Évitez la condensation sur la surface du moment des préparations jusqu'à ce que les produits soient complètement durcis. Assurez une ventilation adéquate et une faible humidité relative pendant le durcissement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez les outils utilisés avec du SOLVENT MEK avant le durcissement de l'EPISOL® FLOORLINE 1-2. Les résidus de produit durcis doivent être enlevés mécaniquement.

Pour le nettoyage et l'entretien du système de résine synthétique installé veuillez consulter les brochures d'information:

Nettoyage et entretien de système de sol en résine synthétique - INDUSTRIE Nettoyage et entretien de système de sol en résine synthétique - BÂTIMENTS PUBLICS ET PRIVÉS.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Solvant de nettoyage pour outils: SOLVENT MEK

AVIS ET REMARQUES

Les systèmes bicolores ne peuvent être appliqués qu'avec une truelle plate et ne sont pas débullés.

Lors du traitement d'une nouvelle surface en béton avec EPISOL® FLOORLINE 1-2, celle-ci doit avoir au moins 28 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Composant A	Résine époxy modifiée avec du filler et du pigment.
Composant B	Durcisseur polyamine
Composant C	Charge sèche fine inerte
Couleur	Sur demande

TEMPS DE RÉACTION

Temps d'application ± 45 minutes.

Praticable: après 24 heure

Résistance mécanique complète: après 4 jours

Résistance chimique complète: après 7 jours

Temps mesurés à 20 °C; les températures plus basses prolongent le temps de durcissement.

CONSUMMATION

1,65 kg/m²/mm


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse spécifique	1,65 kg/dm ³
Surface	Lisse
Résistance à la compression	> 60 N/mm ²
Résistance à la flexion	> 40 N/mm ²
Adhésion au béton	2,6 N/mm ² (Dépasse la cohésion du béton)
Classe feu	BFL S1 EN 13501 Euronorme
Résistance à la chaleur	60 °C
Épaisseur de couche	1 - 2 mm
Min. température de durcissement	+10 °C
Température d'application	+15° - 30 °C
Système bicolore	+18° - 30 °C
Durcissement	Sans rétrécissement

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Bonne résistance chimique contre les alcalis, dérivés du pétrole, l'acide de batterie, les acides organiques dilués, sels et solutions. Veuillez vous adresser à RESIPLAST SA pour de plus amples informations.

MARQUAGE CE

	
KORAC NV, Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem, Belgique	
22	
EN 13813	
Revêtement à base de résine synthétique pour l'utilisation à l'intérieur des bâtiments	
Émission de substances corrosives	SR
Résistance à l'usure	≤ AR0,5
Force d'adhérence	≥ B2,0
Résistance à l'impacte	≥ IR10
Réaction au feu	B _{FL} S ₁

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE



CONDITIONNEMENT

EPISOL® FLOORLINE 1-2	Comp A	Comp B	Comp C
Set 20,75 kg	5,75 kg	2,5 kg	12,5 kg
Set 41,50 kg	11,5 kg	5 kg	25 kg

STOCKAGE ET CONSERVATION

Conservez EPISOL® FLOORLINE 1-2 dans un endroit sec et bien ventilé entre +5 °C et +35 °C

durée de vie: 24 mois après la date de production. Composant C durée de vie sans limite.

En cas de doute, contactez RESIPLAST NV et indiquez le numéro de lot sur l'emballage. Ne pas rejeter dans les eaux souterraines, les eaux de surface ou les égouts. Éliminer les emballages contaminés et les résidus conformément aux exigences légales en vigueur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les fiches de sécurité avant l'utilisation d'EPISOL® FLOORLINE 1-2. Assurer une volonté adéquate, tenir éloigné des sources d'inflammation et ne pas fumer. Éviter tout contact avec la peau. Une irritation et/ou une hypersensibilité des yeux peuvent survenir en cas de concentration élevée de vapeurs, d'inhalation et/ou de contact avec la peau. Ne stockez pas de nourriture (nourriture, boisson) dans le même endroit de travail. Portez toujours un équipement de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. La portée de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire.

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L'application, l'utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la responsabilité de l'utilisateur/la personne en charge de l'application. Dans l'éventualité où KorAC SA devrait être néanmoins tenue responsable du dommage encouru, les dommages-intérêts seront toujours limités à la valeur des marchandises livrées. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d'une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d'essais réalisés en conditions laboratoire (20 °C et 50 % HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l'application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N'ajoutez aucun produit autre que ceux indiqués dans la documentation technique. La présente version remplace toutes les précédentes. Version 2.0 Date: 3 mai 2022 6:07 PM

