

POLYAC® 62

FINITURA DURA IN PMMA PER SISTEMI POLYAC®



DESCRIZIONE

POLYAC® 62 è una finitura dura e impermeabile ai liquidi per i sistemi a pavimento o a membrana POLYAC®, con un'eccellente adesione, un'elevata resistenza meccanica, un'altissima resistenza all'usura, un'alta reattività e un rapido indurimento, anche a basse temperature.

VANTAGGI

POLYAC® 62 ha la massima resistenza alla luce, la migliore impermeabilità e la più alta resistenza chimica di tutte le finiture POLYAC®.

- Alta reattività
- Polimerizzazione rapida
- Applicabile anche a basse temperature
- Trasparente o colorato
- Buona resistenza agli impatti e all'usura
- Viscosità ottimale
- Resistenza alla luce
- Molto duro

CAMPO DI APPLICAZIONE

POLYAC® 62 è una finitura dura per i sistemi POLYAC®.

APPLICAZIONE

Nota: Quella che segue è la descrizione di un'applicazione tipica. In caso di parametri differenti del sito di lavoro, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

ANALISI PRELIMINARI

La finitura POLYAC® 62 viene applicata solamente su un altro sistema POLYAC®. Prima di iniziare la preparazione del substrato e l'applicazione dei prodotti, è importante verificare i differenti parametri in modo da ottenere un risultato buono e idoneo.

Resistenza alla compressione del substrato: min. 25 N/mm²

Resistenza alla trazione del substrato: min. 1,5 N/mm²

POLYAC® 62 deve essere applicato su di una superficie asciutta. Contenuto di umidità del substrato: ≤ 5%.

Condizioni durante l'applicazione e la polimerizzazione: vedere "Condizioni di applicazione" descritte più avanti in questa scheda tecnica.

Devono essere previsti giunti di dilatazione tecnicamente studiati, che verranno poi ripresi nel sistema di resina sintetica da applicare.

La planarità della superficie deve essere in linea con i requisiti desiderati. In caso contrario, è necessario adottare misure corrette per colmare o appianare le irregolarità con prodotti complementari al substrato e al sistema di resine sintetiche da applicare.

I giunti di contrazione e le crepe passive possono essere rivestiti. Questo a condizione che non vengano utilizzati come giunti di dilatazione o che non seguano altri movimenti della struttura e del substrato e che vengano spianati con prodotti complementari al substrato e al sistema di resina sintetica da applicare.

UTENSILI NECESSARI

- Miscelatore con elica (min. 300 rpm)
- Tergiacqua in gomma
- Pennello o rullo per resine sintetiche
- Nastro per mascheratura

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

La finitura POLYAC® 62 deve essere applicata solamente su di un altro sistema POLYAC® già asciutto. Applicare sempre i prodotti su superfici pulite, senza materiale aderente come sporco, olii, grassi, etc. E' anche possibile usare getti di acqua ad alta pressione, ma la superficie deve poi essere sufficientemente asciutta (contenuto di umidità del substrato: ≤ 5%) prima di applicare il primer.

Crepe, giunti e altre parti che mostrino perdite di acqua devono prima essere rese completamente impermeabili. Le parti della superficie che devono essere rivestite e che non rientrano nei requisiti sopra indicati (resistenza alla compressione, alla trazione, parti che non sono ben aderenti, etc) devono essere trattate o rimosse e riparate in modo corretto e con prodotti che sono complementari al substrato e alle resine sintetiche che verranno applicate. Rimuovere tutte le parti non aderenti tramite un'adeguata spazzatura e successivamente rimuovere la polvere con una lavapavimenti industriale.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelazione

Miscelare il POLYAC® 62 bene prima di utilizzarlo. La paraffina si può separare durante lo stoccaggio.

Miscelare una quantità di resina che possa essere applicata in 15 minuti. Per colorare il POLYAC® 62 utilizzare 8% di polvere pigmentata e miscelarla uniformemente prima di aggiungere il POLYAC® CATALYST. Per una maggiore copertura del colore, è possibile aggiungere il 30% (p/p) di Silicato MNT con l'8% (p/p) di pigmento.

Aggiungere sempre da 1 a 5 % di polvere indurente. POLYAC® CATALYST deve essere ordinato separatamente.

Aggiungere il POLYAC® CATALYST al POLYAC® 62		
Temp.	In %	POLYAC® CATALYST per 1 kg POLYAC® 62
0 °C	5 %	50 g
5 °C	4 %	40 g
10 °C	3 %	30 g
20 °C	2 %	20 g
30 °C	1 %	10 g

Miscelare fino a completa dissoluzione della polvere.

PREPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

Lavorare sempre con utensili di miscelazione, contenitori e utensili di applicazione puliti.

APPLICAZIONE

POLYAC® 62 viene distribuito uniformemente tramite tergiacqua in gomma oppure con un rullo a pelo corto per vernici. Applicare una quantità di POLYAC® 62 sufficiente a creare una finitura resistente e compatta. Il tempo di lavorazione del POLYAC® 62 è tra i 10 e i 15 minuti. Non toccare lo strato di paraffina che si forma durante l'indurimento. Se necessario, dopo un'ora (a 20°C) si può applicare un secondo strato di POLYAC® 62.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni durante l'applicazione e l'indurimento dei prodotti. La temperatura di lavorazione consigliata per il substrato, l'ambiente, il materiale e i prodotti è compresa tra +5 °C e +35 °C. Per temperature inferiori a +5 °C contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Umidità relativa: Max. 85%

Punto di rugiada: La temperatura del supporto e del prodotto non completamente polimerizzato deve essere superiore di almeno 3 °C rispetto al punto di rugiada. Evitare la formazione di condensa sulla superficie dal momento in cui inizia la preparazione fino alla completa polimerizzazione dei prodotti. Assicurare un'adeguata ventilazione e una bassa umidità relativa durante la polimerizzazione

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire gli utensili con SOLVENTE MEK o con acetato di etile prima che il POLYAC® 62 si indurisca. In caso di residui già induriti, sarà necessario asportarli meccanicamente.

Per la pulizia e manutenzione di pavimentazioni in resina sintetica, consultare i seguenti fogli illustrativi:

Pulizia e manutenzione di pavimentazioni in resina sintetica - Pulizia e manutenzione INDUSTRIALE di pavimentazioni in resina sintetica - EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

- Solvente per la pulizia degli utensili: SOLVENTE MEK o acetato di etile
- POLYAC® CATALYST
- Polvere di pigmento colorato

CONSIGLI/PUNTI FOCALI

Per ottenere una copertura migliore, si può aggiungere un filler a grana fine al POLYAC® 62. Consultare il nostro Ufficio Tecnico.

DATI TECNICI

ASPETTO-COMPOSIZIONE

Liquido a bassa viscosità, Azzurro-blu, leggermente torbido.

TEMPI DI REAZIONE

Tempo di lavorazione dopo la miscelazione: 10 - 15min.

Trafficabile: dopo 1 ora

Rivestibile: dopo 1 ora

Carico meccanico completo: dopo 2 ore

Resistenza chimica completa: dopo 2 ore

Tempi misurati a 20 °C; temperature inferiori prolungano il tempo di polimerizzazione.

CONSUMO

0,35 kg/m²

Consumo su di una superficie spolverata con quarzo a granulometria 0,8 - 1,2 mm: 0,6 kg/m²

Su superfici a maggiore ruvidità, o in caso si voglia annullare la ruvidità, il consumo aumenta fino a oltre 0,8 kg/m².


DATI TECNICI

Odore	Metil metacrilato
Catalizzatore: POLYAC® CATALYST	BPO 50%, in base alla temperatura, da 1% al 5% in peso, calcolato sulla proporzione di POLYAC® 62
Viscosità	150 - 300 mPa.s (20°C, Brookfield, spindle III/200 rpm)
Densità	1 g/cm ³ ±0,1 (20°C)
Punto di infiammabilità	10°C (MMA, DIN 51755)
Test di indurimento (test in volume)	300 g POLYAC® 62 con 6 g di polvere catalizzante
Picco esotermico	150 - 170°C
POLYAC® 62 + 2 % POLYAC® CATALYST	
Densità	0,98 kg/dm ³
Colore	Trasparente
Durezza Shore D	70 - 80

RESISTENZE CHIMICHE

Le resine polimerizzate POLYAC® hanno una buona resistenza agli alcali, ai prodotti derivati dal petrolio, agli acidi, ai Sali e ai prodotti di manutenzione. Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico.

MARCHIO CE

	
KORACHEM NV, Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem, Belgio	
12	
EN 13813	
Pavimentazioni in resine sintetiche/rivestimenti per interni	
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Resistenza all'abrasione	≤ AR0,5
Resistenza del legame	≥ B1,5
Resistenza all'impatto	≥ IR6
Reazione al fuoco	E _{fl}

*su primer POLYAC®15

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

Foglio informativo "ODORE del POLYAC®".



CONFEZIONI

POLYAC® 62	20 kg	Secchio in metallo
	180 kg	Fusto

Da ordinare separatamente:

POLYAC® CATALYST	0,5 kg	Secchio in plastica
	5 kg	Secchio in plastica
	25 kg	Scatola

Polvere pigmentata	1 kg	Bus in plastica
	5 kg	Secchio in plastica
	25 kg	Sacco

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE

Conservare i prodotti POLYAC® in aree asciutte, ben ventilate e a temperature tra i +5 e i +35°C.

Durata di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

In caso di dubbio, contattare KORACHEM NV e indicare il numero di lotto sulla confezione. Non scaricare nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali o nelle fognature. Smaltire gli imballaggi e i residui contaminati in conformità ai requisiti di legge applicabili.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare i prodotti POLYAC®, leggere attentamente le schede di sicurezza. I prodotti emettono un odore caratteristico durante la lavorazione. Garantire una ventilazione adeguata. Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare. Evitare il contatto con la pelle. Ad alte concentrazioni di vapore, per inalazione e/o contatto con la pelle, possono verificarsi irritazione e/o ipersensibilità agli occhi. Non conservare cibi o bevande nell'area di lavoro. Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale in conformità a tutte le normative e leggi locali applicabili. Guanti e occhiali di sicurezza sono obbligatori.

Le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, ma senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei prodotti esulano dal nostro controllo e sono, in quanto tali, di esclusiva responsabilità dell'utente/elaboratore. Nel caso in cui Korachem NV sia ritenuta responsabile per danni, la richiesta di risarcimento sarà comunque limitata al valore della merce consegnata. Il nostro obiettivo è sempre quello di fornire prodotti di qualità elevata e costante. Tutti i valori riportati in questa scheda tecnica sono valori medi derivanti da test effettuati in condizioni di laboratorio (20°C e 50%RH). I valori misurati in cantiere possono presentare una leggera deviazione, poiché le condizioni ambientali, l'applicazione e le modalità di lavorazione dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo. Non aggiungere prodotti diversi da quelli indicati nella documentazione tecnica. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti. Versione 2.0: 25 settembre 2024 12:46 PM