

Universele epoxy primer voor licht vochtige ondergronden

GEBRUIK

EPISOL PRIMER VB is de universele primer voor epoxy- en polyurethaan gietvloeren. EPISOL PRIMER VB kan toegepast worden als dampscherm op droge en lichtvochtige betonvloeren (max 10 %).

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

EIGENSCHAPPEN

- Geurarm
- Solventvrij
- Vochtongevoelige verharding
- Uitstekende hechting
- Vloeistofdicht (2 lagen)

VERWERKING

• **Vorbereiding van de ondergrond**

Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25 °C. Niet verwerken onder 10 °C. Staal ontroesten, ontvetten en ontdoen van walshuid.

• **Mengen**

Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

• **Aanbrengen****Als primer**

Verdeel 1 laag EPISOL PRIMER VB met een kwast, verfrol of rubber wisser. EPISOL PRIMER VB kan als ingezande versie gebruikt worden als primer voor POLYAC® systemen.

Als dampscherm

De eerste laag EPISOL PRIMER VB aanbrengen. Na 24 uur kan de tweede laag EPISOL PRIMER VB aangebracht worden.

• **Ingebruikname**

Na 24 uur beloopbaar.

VERPAKKING

EPISOL PRIMER VB	Comp A	Comp B
Set 6 kg	4 kg	2 kg
Set 15 kg	10 kg	5 kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijke massa	1,05 kg/dm ³
Kleuren	Amber
Oppervlak	Glad of antislip
Hardheid Shore D	75 – 85
Hechting op licht vochtig beton	>2.5 N/mm ²
Laagdikte	ca 300µ 1 laag
Mengverhouding Gewicht	A : B 2 : 1
Min. Verwerkingstemperatuur Verhardingstemperatuur	+10 °C +10 °C
Verwerkingstijd	ca 30 minuten bij 20 °C
Hardingstijd bij 20 °C	Beloopbaar 24 u Mechanisch belastbaar 4 dagen Chemisch belastbaar 7 dagen
Doorharding	Krimpvrij
Houdbaarheid	12 maanden

CE-ATTEST


Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
12
EN 13813
Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen.

Reactie op vuur	NPD
Afgifte van corrosieve bestanddelen	SR
Water doordringbaarheid	NPD
Slijtweerstand (Taber)	<30 mg (CS10-1000tr-1kg)
Hechtsterkte	B 1,5
Impact weerstand (DIN EN ISO 6272)	>10Nm
Geluidsisolatie	NPD
Geluidsabsorptie	NPD
Thermische bestendigheid	NPD
Chemische bestendigheid	NPD

VERBRUIK

Primer: 300 g/m²

Dampscherm: eerste laag 350 g/m², tweede laag 350 g/m²

UITZICHT

A-component	Gemodificeerd epoxyhars
B-component	Polyamineverharder
Kleur	Transparant amber

AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

- Verfrol
- Optioneel: droog kwartszand (0,2-0,8 mm)
- Reinigingsoplossing voor gereedschap: SOLVENT MEK

BEWARING

EPISOL PRIMER VB bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C. Houdbaarheid 24 maanden.

In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolerings. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL PRIMER VB. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht KorAC NV alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 10/10/2022